ADHESIVOS®
PARSECS

Adhésif epoxy acier 10´

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

C'est un de deux composants qui mélangés forment un puissant adhésif à durcissement rapide, capable de joindre les plus diverses matériaux: métal, bois, verre, caoutchouc, cailloutage, la plupart de plastiques (sauf polyéthylène et polypropylène).
Son apparence métallique c'est idéal pour réparer et boucher pièces d'acier, fer, plomb, etc, par exemple automobiles, articles de foyer, électroménager, etc.
Ne glisse pas sur des surfaces verticales ou inversées.
Il résiste à l'attaque d'agents chimiques agressifs tels qu'acides et alcalis dilués, graisses, huiles et solvants.
Une fois durci, le matériel peut être limé, scié, percé, fraisé, poncé, poli et peint avec d'outils communs.
Il doit s'appliquer seulement sur des surfaces sèches. Si vous avez besoin d'adhérer sur des surfaces humides et la rapidité de durcissement n'est pas un inconvénient, nous vous recommandons d'utiliser Parsecs Crème Adhésif Epoxy Acier ou Blanche.
Il ne possède pas d'Amiante, Plomb ni Phénol Libre.

APPLICATIONS

- Réparer meubles, jouets, vaisselle, décorations, automobiles, objets métalliques.
- Fixer manches d'outils, vis, clavettes et supports.
- Monter et joindre maquettes, bijouterie, filets.
- Sceller filtrations des réservoirs de combustibles, tuyaux en plomb, PVC et galvanisés.
- Il est apte pour faire isolants électriques.

MODE D'EMPLOI

ÉTAPE 1: Faire une préparation appropriée de la surface consistante en un ponçage ou rayé préalable afin d'éliminer des restes de rouille, peinture et particules lâches, augmenter la surface d'adhésion et produire des mordants pour un meilleur ancrage mécanique de l'adhésif. Puis dégraisser la surface en utilisant alcool éthylique (ne pas utiliser thinner) afin d'éliminer les restes de graisse, huiles ou résine du papier de verre.
ÉTAPE 2: Mélanger avec une truelle de quantités égales de deux composants.
ÉTAPE 3: Appliquer le mélange sur la surface déjà préparée et sèche.
ÉTAPE 4: Joindre et maintenir l'union immobile pendant 10 minutes

TRÈS IMPORTANT: Une préparation appropriée de la surface et un mélange correct de composants garantissent le succès de l'adhésion.

RECOMMANDATIONS

La réparation doit se faire sur des surfaces nettoyées et SÈCHES. Faire une préparation appropriée de la surface consistante en un ponçage ou rayé préalable afin d'éliminer des restes de rouille, peinture et particules lâches, augmenter la surface d'adhésion et produire des mordants pour un meilleur ancrage mécanique de l'adhésif. Puis dégraisser la surface en utilisant alcool éthylique (ne pas utiliser thinner) afin d'éliminer les restes de graisse, huiles ou résine du papier de verre. En augmentant la relation du mélange de B par rapport à A, on obtient une finition avec plus de flexibilité. Pour adhérer polyéthylène ou polypropylène il est nécessaire de traiter préalablement ces surfaces avec Premier Activateur Parsecs. Si la réparation doit rester exposée à la lumière solaire directe, il est recommandable de la protéger avec une peinture pour extérieur, puisque les epoxy n'ont pas une bonne résistance aux rayons ultraviolets.

ADHESIVOS®
PARSECS

HYGIÈNE

Avant de démarrer votre travail, nous vous conseillons d'appliquer sur vos mains Cremaguan-T: de cette façon, vous éviterez que le produit s'adhère ou tache votre peau.
Nettoyez vos mains et les outils employés avec de l'eau tiède et du savon ou détergent, avant que l'adhésif durcisse. Souvenez-vous qu'une fois le produit durci, il pourra se retirer seulement par des moyens mécaniques.

PRÉCAUTIONS

Il peut provoquer une irritation de la peau aux personnes allergiques ou par contact prolongé. Pour éviter que cela arrive, nous vous conseillons d'utiliser des gants chirurgicaux ou crèmes protectrices.
Évitez le contact avec les yeux: si cela arrive, rincez-les avec de l'eau tiède pendant 15 minutes. Si vos troubles persistent, consultez un spécialiste.
Ne pas jeter au feu, sa combustion produit des gaz toxiques.
Ne pas ingérer.
Maintenir hors de la portée des enfants et des mascottes.

PRÉSENTATION:

Étuis de 22 et 110 grs.

L'information technique fournie est basée sur d'essais faits dans notre Laboratoire.
Nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité concernant l'utilisation du produit.